



info@stonecity.cz
+420 312 520 159
Politických věžňů 1986
27401 Slaný



Doubleday House, St Michael's Close,
Aylesford, Kent, UK
ME20 7BU
+44.(0)1622 605872 Fax +44.(0)1622 710621

JE JACOBS
OSVĚDČENÍ O ZKOUŠCE

0370

Vzorek číslo: **Z45596/4**

Strana 1 z 1

Schéma Testování kamene

Č. schématu laboratoře: 10991

Testovaný produkt: **PORFYR**
dispozici

Ref. klienta není k

Datum přijetí 15. prosince 2008

Datum testování: 20. ledna 2009

Testovací postup:	Stanovení protiskluznosti prostřednictvím kyvadlového testovacího zařízení BS EN 14231:2003	
Výsledky	Hodnota protiskluznosti (TRL klouzač)	
	Suché	Vlhké
1	92,4	71,2
2	90,8	69,6
3	90,0	69,7
4	90,3	70,5
5	91,6	71,4
6	91,0	70,1
Prům.	91,0	70,4
Testovací teplota (°C):	21,2	20,5

Poznámky

Zkušební vzorky byly testovány na štípané povrchové úpravě

Výsledky platí pouze pro testované vzorky

Konec zprávy

Distribuce

Consorzio Cavatori Produttori

Porfido

Via S. Antonio, 106

38041 Albiano (TN)

Italy

fao Matteo Paolazzi

Autorizace:

Schválení signatáři

I.G.L.Valentine, Technický vedoucí ()

PG Shrubsole () Odborník na hlavní materiály

D.J.Green, Vedoucí laboratoře ()

Datum: 22. 1. 2009

Společnost Jacobs Engineering U.K. Limited, se sídlem: Jacobs House, 427 London Road, Berkshire, Berkshire RG6 1BL, UK. Registrovaná v Anglii a Walesu pod č. 259504

Poznámka: Společnost Jacobs přejímá zodpovědnost pouze za přesnost výsledků obsažených v této zprávě. Nemůže přijmout žádnou zodpovědnost za reprezentativnost testovaného materiálu nebo položek, pokud nebylo vzorkování provedeno personálem společnosti Jacobs. Tato zpráva nemůže být bez písemného souhlasu společnosti Jacobs reprodukována v částečném ani úplném znění.